





# Технически паспорт



Време на съхнене при 20 °C	прахово сух ок. 30 минути сух за пипане ок. 60 минути лаково покритие след ок. 6 часа пълно втвърдяване около 24 часа
Ускорено изсъхване при 80 °C	ок. 60 минути
Разредител	нитрооразредител (само)
Вискозит	ок. 150 сек. DIN 4
Съдържание на твърди вещества	ок. 65% от теглото
Препоръчана дебелина	около 100 µ
Дебелина на слоя	77 µ мокро = 50 µ сухо 108 µ мокро = 70 µ сухо
Указание	При нанасяне с четка или ролка избягвайте дебелите пластове, използвайте с около 5% нитрооразредител и размесвайте добре.
Важно	Осигурете добро проветряване за изсъхване на нанесения слой.
Цвят	базалтово сиво RAL 7012 гланц По поръчка се доставят и други цветове

## Указание за безопасност

Преди употреба се запознайте с указанията за безопасност.

Поискайте директно от нас информационния лист за безопасност.

## ВАЖНО!

FERPOX е продукт на дружеството Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH и в сила са само неговите общи търговски условия. То не поема гаранция за свойствата на продукта и те трябва да се проверят от всеки потребител съгласно неговите изисквания. Информация, която липсва в тази листовка, не трябва да подтиква потребителя да използва продукта за специални цели и Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH.

Фертан България ЕООД, гр. София, ул. Хайдушка гора 59, п.к. 1680  
Телефон : (02) 483 1500  
Мобилен: 0888 222 599  
Ел. адрес: [sales@fertan.bg](mailto:sales@fertan.bg)  
[www.fertan.bg](http://www.fertan.bg)