



Технически паспорт



ММ30 - мулти метално покритие



Доставяни разфасовки, каталожен номер и opak. единица

спрей 400 мл

Арт. №: 26030

опаковка 12

По-големи разфасовки за промишлено приложение се доставят по поръчка.

Описание и свойства:

Този нов вид покритие се състои от алуминий, титан и цинк. То осигурява трайна катодна защита за метални повърхности. След пълното втвърдяване (2-3 дни) покритието е изключително устойчиво и придава най-високо качество на повърхността. Без проблем върху покритието може да се нанася лак. Служи също като слепващ пласт за обичайните покривни лакове 1-K и 2-K както и уплътнители.

ММ30 подобрява качеството на металните повърхности и адхезията на следващите покрития и заваръчни дейности в промишлеността, автомобилостроенето, климатизацията и вентилацията. Прилага се и за други дейности с метали и в строителните занаяти. Благодарение на термоустойчивост от 300 °C е особено подходящ за нанасяне върху спирачни дискове и барабани. При дебелина на покритието само 15 µ - 20 µ остава устойчиво повече от 1500 часа при изпитвания в солена мъгла.

Отговаря напълно на изискванията на DIN EN ISO 1461. Процесите на стареене при ММ30 са сравними с тези при горещо поцинковани повърхности.

Приложение и инструкция за употреба:

Приложим върху стомана, неръждаема стомана, алуминий, бронз (месинг), мед. Благодарение способността му за катодна защита от корозия по-малки повреди се затварят автоматично. Прилага се също като основа при заварки, към ръбове от срязване, места за отремонтване, както и за подобряване на поцинковани и голи метални повърхности и за визуален ефект и декорация.

ВАЖНО! По-дебели слоеве не подобряват стабилността, а значително я намаляват.

Предимства:

- Трайна катодна защита
- Термично натоварване до 300 °C

Инструменти за нанасяне:

не са необходими (спрей)

Фертан България ЕООД, гр. София, ул. Хайдушка гора 59, п.к. 1680

Телефон : (02) 483 1500

Мобилен: 0888 222 599

Ел. адрес: sales@fertan.bg

www.fertan.bg



Технически паспорт



Технически данни:

Основа	органично-органична матрица, разтворител ксилол
Вискозитет	35-46 s (срок на годност по ISO 2431, 3 мм чашка, 20-25°C)
Цвят	



Съдържание на
твърди вещества
Препоръчана дебелина

Технически паспорт

52,5 - 55,5 % от теглото

10 - 20 μ (сухо)

Устойчивост на температури

- 300 °C

Съхране

хладно и сухо място, без опасност от замръзване



Указание за безопасност

Преди употреба се запознайте с указанията за безопасност.

Поискайте директно от нас информационния лист за безопасност.

fertan

ВАЖНО!
сребрист

ММ30 е продукт на дружеството Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH и в сила са неговите общи търговски условия. То не поема гаранция за свойствата на продукта и те трябва да се проверят от всеки потребител съгласно неговите изисквания. Информация, която липсва в тази листовка, не трябва да подтиква потребителя да използва продукта за специални цели и Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH.